


Технічна інструкція

StoCryl BF 700

Низькоемісійна фарба для підлоги



Характеристика

Застосування

- для внутрішніх приміщень та поверхонь, що піддаються впливу погодних умов
- кольорове покриття для мінеральних основ, наприклад, бетонна цементна стяжка
- на поверхнях, що піддаються легким механічним навантаженням
- для часто використовуваних кімнат
- для підвалів та підсобних приміщень
- на сходи
- для комерційних та виставкових приміщень
- на балкони
- як покриття для аварійних лотків та резервуарів, що збирають мазут, дизельне паливо та невикористані моторні та трансмісійні оливи – всередині будівель та на критих відкритих майданчиках

Властивості

- низький рівень викидів, відповідає вимогам AgV щодо викидів летких органічних сполук (ЛОС)
- однокомпонентний матеріал
- матеріал, готовий до застосування
- стійкий до стирання
- продукт стійкий до погодних умов
- водорозчинний продукт

Вигляд

- середній глянець (G2) згідно з EN 1062-1

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /одиниця	Інформація
Щільність	EN ISO 2811	1,27 г/см³	
Вміст твердих речовин		49 %(V)	
Вміст твердих речовин	DIN 53217	60,2 %	

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах, фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від зазначених, що, однак, не впливає на придатність продукту.

Технічна інструкція

StoCryl BF 700

Основа

Вимоги

Загальна інформація:

- основа має бути міцна
- не містити антиадгезивних речовин

Бетон:

- відкриті пори
- сухий, як визначено в EN 1504-10
- адгезія згідно з EN 1542:
- середнє значення 1,5 Н/мм², найменше одиничне значення 1,0 Н/мм²

Існуючі покриття та інші основи:

- Допуск: результат випробування на поперечний розріз ≤ 1 згідно з ISO 2409

Підготовка

Бетон:

- дробоструминна обробка, абразивоструминна обробка або алмазне шліфування
- у разі шорсткості $\geq 0,2$ мм та високих візуальних вимог нанесіть рідку стяжку (наприклад, StoCrete EH 200)

Існуючі покриття (AY):

- очистіть, потім відшліфуйте

Нанесення

Температура нанесення

Мінімальна температура обробки: +8 °C
Максимальна температура обробки: +30 °C

Підготовка матеріалу

Змішуйте матеріал до отримання однорідної маси.

Розхід

Тип застосування

Середній розхід

як покриття для підлоги (2 шари)

0,3

л/м²

Витрата матеріалу залежить від способу нанесення, основи та консистенції. Наведені значення споживання слід розглядати, як орієнтовні. Для конкретного об'єкта необхідно визначити точні значення споживання.

Технічна інструкція

StoCryl BF 700

Структура покриття	1. Варіанти ґрунтування Всередині: StoCryl BF 700. Назовні: StoCryl GL зі StoFluid AF Варіант покриття. StoCryl BF 700 (всередині: за бажанням зі Sto Ballotini Ø 180-300 мкм) Всередині та зовні: за бажанням посипати StoChips 1 мм 3. Фінішне покриття StoCryl BF 750 (необов'язково, обов'язково при використанні Sto Ballotini і StoChips) Під час покриття збірних резервуарів, розташованих у будівлях або на критих відкритих майданчиках та що використовуються для збору: мазуту, дизельного палива, невикористаної моторної та трансмісійної оливи, трансформаторної оливи Shell Diala S4 ZX-I та гідравлічної оливи Shell Tellus S4 ME 32, необхідно враховувати вказівки загального дозволу на будівельний контроль Z-59.11-471!
Нанесення	Матеріал можна наносити валиком або пензлем. 1. Ґрунтування Всередині: StoCryl BF 700 наносити розведеним приблизно 5-10% води. Витрата: приблизно 150–160 мл/м² зовнішня частина: StoCryl GL зі StoFluid AF Розбавте StoCryl GL максимум однією об'ємною частиною StoFluid AF. Розведення та витрата залежать від поглинаючої здатності основи. Ґрунтовка не повинна залишатися глянцевою. 2. Покриття Всередині: StoCryl BF 700. Наносити нерозведеним. (за бажанням 10% Sto Ballotini Ø 180-300 мкм у StoCryl BF 700, змішаний або нещільно посипаний StoChips 1 мм приблизно 30 г/м²) споживання: приблизно 150–160 мл/м² Назовні: нанесіть StoCryl BF 700 нерозведеним у два шари (за бажанням посипте StoChips 1 мм приблизно 30 г/м²). Витрата на шар: приблизно 150-160 мл/м²

Технічна інструкція

StoCryl BF 700

3. Фінішний шар (необов'язково, з використанням Sto Ballotini і StoChips)

(обов'язково) Витрати StoCryl BF 750: приблизно 100 мл/м²

Під час покриття збірних резервуарів, розташованих у будівлях або на критих відкритих майданчиках, необхідно враховувати загальний дозвіл на будівельний нагляд Z-59.11-471!

Висихання, затвердіння, час очікування для повторної обробки

для нанесення наступного шару на StoCryl GL:
при +20 °C: через 48 год

для нанесення наступного шару на StoCryl BF
700: при +20°C: через 4-5 годин

Придатний для пішохідного руху: При +20 °C:
через 24 години

Для досягнення стійкості до дощу та вологи при
+20 °C: через 48 год

Загальна твердість: при +20°C: через 7 днів

Інструменти для очищення

Після використання негайно промийте водою, затверділий матеріал
можна видалити лише механічно.

Інформація, рекомендації, конкретна інформація, інше

Декларацію(ї) про експлуатаційні характеристики можна отримати в
Технічному інформаційному центрі StoCretec.

Загальна інформація про обробку – на сайті www.sto.pl (продукція)

Покривна здатність:

Залежно від обраного відтінку, наприклад насичений жовтий або насичений червоний колір, можуть бути відмінності в покривній здатності, тому, крім робочих циклів, описаних у технічному посібнику під заголовком «Розміщення шарів», може знадобитися використовувати додатковий робочий цикл. Покривну здатність вищезгаданих відтінків можна збільшити, якщо спочатку нанести кращий покривний шар кольору, подібного до обраного відтінку.

Поставка

Колір

білий, тонований за системою StoColor, палітра кольорів RAL

Технічна інструкція

StoCryl BF 700

Пакування	Відро		
	Номер артикулу	Позначення	Контейнер
	00044-002	00044-002	5 Л Відро
	00044-001	StoCryl BF 700 barwiony	10 Л Відро
Зберігання			
Умови зберігання	Захищати від вологи, морозу та прямих сонячних променів.		
Термін зберігання	В оригінальній упаковці для... (див. упаковку).		
Експертиза/Схвалення			
	Z-11656-1805-1001	StoCryl BF 700	
	Z-59.11-471	StoCryl BF 700 – для піддонів, зливних басейнів, бетонних, оштукатурених або стяжених поверхонь Технічна документація	

Маркування	
Група продуктів	Фарба для підлоги
Безпека	
Дотримуйтесь інструкцій з паспорта безпеки!	

Спеціальна інформація	
Надана інформація або дані стосуються стандартних застосувань та базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність та застосування продукту.	
Застосування, прямо не зазначені в цьому Технічному посібнику, дозволяється лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на свій страх і ризик. Це особливо стосується поєднань з іншими продуктами.	
З публікацією нових Технічних інструкцій усі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Поточне видання можна знайти в Інтернеті.	

Sto Ukraine
Україна, Львівська
область.
м.Жовква
sto-ukraine.com
+38 096 022 11 05