


Технічна інструкція

StoCryl BF 750

Однокомпонентне, прозоре,
низькоемісійне фінішне покриття



Характеристика

Застосування

- для внутрішніх та зовнішніх робіт
- як безбарвний герметизуючий шар на StoCryl BF 700 та StoCryl BF 700 Metallic
- для поверхонь, що піддаються легким або середнім механічним навантаженням
- для часто використовуваних кімнат
- для підвалів та підсобних приміщень
- на сходи
- для комерційних та виставкових приміщень

Властивості

- низький рівень викидів, відповідає вимогам AgBB щодо викидів летких органічних сполук (ЛОС)
- ПУ гібридний полімер
- однокомпонентний матеріал
- готове до нанесення фінішне покриття
- висока механічна та хімічна стійкість
- стійке до стирання
- матеріал, що легко очищається
- стійке до погодних умов

Вигляд

- середній глянець: клас G2 згідно з PN-EN 1062-1

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /одиниця	Інформація
Щільність	PN-EN ISO 2811	1,05 г/см³	
Адгезія	PN-EN 1542	> 2 МПа	
Вміст твердих речовин	DIN 53217	35 %(V)	

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах, фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від зазначених, що, однак, не впливає на придатність продукту.

Основа

Технічна інструкція

StoCryl BF 750

Вимоги

Загальне правило:

- Суха і міцна

- Не містить антиадгезивних речовин, вільних, крихких та відшаровуваних фрагментів і сторонніх предметів. Існуючі покриття та інші основи: - Допуск: Результат випробування на поперечний розріз ≤ 1 згідно з ISO 2409

Підготовка

Нове покриття в системі (AY):

відсутня

Існуючі покриття (AY):

відшліфуйте покриття.

Очистіть поверхню.

Нанесення

Температура нанесення

Температура застосування:

Мінімальна температура: $+8^{\circ}\text{C}$

Максимальна температура: $+30^{\circ}\text{C}$

Підготовка матеріалу

Змішуйте матеріал до отримання однорідної маси.

Розхід

Тип застосування

Середній розхід

як завершальний шар

0,1

л/м²

Витрата матеріалу залежить від способу нанесення, основи та консистенції. Наведені значення споживання слід розглядати, як орієнтовні. Для конкретного об'єкта необхідно визначити точні значення споживання.

Структура покриття

1. Підготовка основи.

2. Грунтовка:

2а. У приміщеннях ґрунтувати: StoCryl BF 700

2б. Ґрунтування для зовнішніх робіт: StoCryl GL зі StoFluid AF

3. Фінішний шар:

3а. Всередині нанесіть покриття: StoCryl BF 700 або StoCryl BF 700

Metallic

3б. Для зовнішнього використання нанесіть покриття: StoCryl BF 700 зі StoBallotini4.

Фінішний шар: StoCryl BF 750

Технічна інструкція

StoCryl BF 750

Нанесення

Матеріал можна наносити валиком або пензлем.

Підготовка основи.

Грунтування:

У приміщенні, ґрунтувати: StoCryl BF 700

-Розведіть продукт приблизно на 5-10% за об'ємом водою.

-споживання: приблизно 150-160 мл/м²

Грунтування назовні:

-StoCryl GL зі StoFluid AF. Розбавте продукт максимум однією об'ємною частиною StoFluid AF.

-Розведення та витрата залежать від поглинаючої здатності основи.

Порада: Ґрунтівка не повинна залишатися глянцевою.

Основний фінішний шар:

Для внутрішніх приміщень:

-StoCryl BF 700 або StoCryl BF 700 Metallic

-Додаткова суміш: 10% Sto Ballotini Ø 180-300 мкм

-За бажанням посипка: StoChips приблизно 1 мм 30 г/м²

-Витрата: приблизно 150-160 мл/м²

Для зовнішніх площ:

-StoCryl BF 700

-Суміш: 10% Sto Ballotini Ø 180-300 мкм

-Витрата: приблизно 150-160 мл/м²

Фінішний захисний шар:

-StoCryl BF 750

Для внутрішніх приміщень:

-Додатково

-Якщо використовуються Sto Ballotini або StoChips, обов'язково нанести на поверхню герметизуючий шар.

-Витрата: приблизно 100 мл/м²

Для зовнішніх приміщень:

-Нанесіть на поверхню герметизуючий шар, що містить добавку Sto Ballotini, змішану з ним.

-Витрата: приблизно 100 мл/м²

Порада:

-Якщо на відкритому повітрі потрібна стійкість від ковзання, слід використовувати StoCryl BF 700 зі Sto Ballotini та StoCryl BF 750.

-Не підходить для гаражів, критих автостоянок та підлог, що піддаються постійному навантаженню, наприклад,

Технічна інструкція

StoCryl BF 750

вилковими навантажувачами.
-Не має стійкості до міграції пластифікаторів, може спричинити зміну кольору.

Висихання, затвердіння, час очікування для повторного нанесення обробка

Подальше застосування: при +20 °C: через 8 годин
Придатний для пішохідного руху: при +20 °C: через 8 годин
Для стійкості до дощу та вологи: при +20 °C: через 48 годин
Повністю стійкий до механічних навантажень або повністю затверділий:
при +20 °C: через 7 днів

Інструменти для очищення

Промийте водою одразу після використання.
Затверділий матеріал можливо видалити
механічним способом.

Технічна інструкція

StoCryl BF 750

Інформація, рекомендації, конкретна інформація, інше

1. Будь ласка, зверніть увагу на наступні загальні рекомендації щодо застосування:
2. -див. www.sto.pl, Продукція
3. -див. технічний посібник, додаток
4. Дотримуйтесь інструкцій зі складання.
5. Прибирання та догляд!
6. Очистіть поверхню чистою водою або невеликою кількістю поверхнево-активних мийних засобів. Це не впливає на механічну стійкість або твердість поверхні виробу.
7. Не використовуйте засоби для чищення на основі розчинників або консервуючі покриття.
8. Не виконуйте звичайне машинне вологе чищення та не використовуйте звичайні мийні засоби. Часте використання поверхнево-активних речовин, восків та засобів глибокого очищення у високих концентраціях може призвести до зниження твердості поверхні, що значно знижує її стійкість та збільшує швидкість забруднення поверхні.
9. Рекомендація: У місцях, де необхідне регулярне машинне та хімічне очищення, слід використовувати 2K герметичні покриття.
10. Не підходить для поверхонь зі стоячою водою. Для поверхонь, що піддаються впливу стихій, переконайтеся, що ухил достатній для забезпечення контрольованого стоку води. ухил: щонайменше 1,5%
11. Не підходить для гаражів, критих автостоянок та підлог, що піддаються постійному навантаженню вилковими навантажувачами або подібним обладнанням.
12. Не використовуйте на поверхнях, які будуть піддаватися інтенсивному навантаженню під час подальшого використання, наприклад, через контакт із жиром, пластифікаторами, спиртом або іншими агресивними речовинами.
13. Не має стійкості до міграції пластифікаторів, може спричинити зміну кольору!

Поставка

Колір прозорий

Пакування відро

Номер артикулу	Позначення	Контейнер
00081-002	StoCryl BF 750	5 Л Відро
00081-001	StoCryl BF 750	2,5 Л Відро

Зберігання

Умови зберігання Зберігати в сухому місці та захищати від морозу. Захищати від прямих сонячних променів. Захищати від вологи.

Термін зберігання Найвища якість продукту, що зберігається в нерозкритій оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності. Ви можете це знайти

Технічна інструкція

StoCryl BF 750

у серійному номері. Пояснення серійного номера:
цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 + 3 = номер календарного тижня, наприклад: 2450013223 – термін зберігання до кінця 45-го тижня календарного 2022 року. Дивіться упаковку продукту.
Зберігати щонайменше 12 місяців у нерозкритій упаковці за температури від (+5°C до +25°C). В оригінальній упаковці до... (див. упаковку).

Маркування

Товарна група

Фінішне покриття

Безпека

Дотримуйтесь інструкцій з паспорта безпеки!

Спеціальна інформація

Інформація або дані, що містяться в цьому Технічному посібнику, стосуються стандартних застосувань та базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність та застосування продукту. Застосування, прямо не зазначені в цьому Технічному посібнику, дозволяється лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на свій страх і ризик. Це особливо стосується поєднань з іншими продуктами.

З публікацією нових Технічних інструкцій усі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Поточне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine
Україна, Львівська
область.
м. Жовква
sto-ukraine.com
+38 096 022 11 05