


Технічна інструкція

StoPur VR 100

Поліуретанове герметичне покриття, протиковзке, прозоре



Характеристика

Застосування	• безбарвне закриваюче покриття для балконів та пішохідних доріжок, що піддаються низьким механічним навантаженням (пішохідний рух) • покриття для підлоги
Властивості	• протиковзке • легке для догляду герметичне покриття для гладких поліуретанових покриттів на відкритому повітрі • стійке до старіння, ультрафіолетового випромінювання та світла • без розчинників
Вигляд	• прозорий • глянцевий
Специфікація/інформація	• не можна використовувати на поверхнях, що безпосередньо піддаються руху транспорту • протиковзкий ефект забезпечується використанням StoBallotini

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /одиниця	Інформація
Щільність	EN ISO 2811-2	1,1 г/см³	
В'язкість (при 23°C)	PN-EN ISO 3219	1.800 mPa.s	+/- 500 mPa przy 23 °C

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах, фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від зазначених, що, однак, не впливає на придатність продукту.

Основа

Вимоги	Затверділі поліуретанові покриття, такі як StoPur EB 200 та StoPur EB 400. Вимоги до основи: Основа повинна бути міцною та не містити антиадгезивних та сторонніх речовин. Бетонні шари та шламіві покриття меншої міцності необхідно видалити.
--------	--

Технічна інструкція

StoPur VR 100

Температура основи вище +10°C та на 3°C вище точки роси.
Середня міцність на розрив $\geq 1,5 \text{ Н/мм}^2$
Міцність на відшарування – найнижче значення 1,0 Н/мм²

Підготовка

Після повного висихання нові поліуретанові покриття слід покрити безбарвним засобом StoPur VR 100 протягом 24 годин.

У випадку поверхонь, покритих флоками (чіпсами), відламайте виступаючі краї StoChips та видаліть їх пиломосом.

Перевірте несучу здатність старих поліуретанових покриттів. Злегка відшліфуйте шліфувальною подушкою. Видаліть залишки з поверхні пиломосом. Нанесіть розчинник, змочіть безворсову тканину засобом StoDivers EV 100 та протріть поверхню. Залиште провітрюватися.

Нанесення

Температура при нанесенні

Мінімальна температура обробки: +10°C
Максимальна температура обробки: +25°C

Час нанесення

при +20 °C: приблизно 20 хвилин
Пам'ятайте про короткий час обробки.

Співвідношення компонентів суміші

компонент А : компонент В = 100,0 : 82,0 вагове
співвідношення 30% за вагою StoBallotini 180–300 мкм

Підготовка матеріалу

Температура окремих компонентів під час змішування не повинна бути нижче +15°C. Помістіть весь компонент А в чисту ємність.
Безперервно помішуйте (міксером) та одразу розподіліть по поверхні.

Розхід

Тип застосування

Середній розхід

фінішне покриття

0,15 - 0,2 кг/м²

Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від способу нанесення, основи та консистенції. Наведені значення споживання слід розглядати як орієнтовні. Для конкретного об'єкта необхідно визначити точні значення споживання.

Структура шарів

Поточне покриття: StoPur EB 200 або StoPur EB 400 або пізнішої версії.
покриття StoChips 1 мм або StoChips 3 мм.
Підготовка основи
StoPur VR 100 та StoBallotini герметичний шар 180–300 мкм

Нанесення

1. Підготовка основи

Технічна інструкція

StoPur VR 100

2. StoPur VR 100 герметичний шар та StoBallotini 180–300 мкм
3. Постійно помішуйте, щоб запобігти осіданню продукту StoBallotini, та щедро нанесіть на поверхню одразу після змішування (заливання).
4. Ретельно розподіліть суміш, різко розтираючи її кельмою по напрямних волокнах StoBallotini.
5. Рівномірно розподіліть та текстуруйте, безперервно прокочуючи товстим текстурованим валиком (товстий текстурований валик, жовтий).
6. Витрата матеріалу:
7. StoPur VR 100: 150–200 г/м²
8. StoBallotini 180–300 мкм: 30% за вагою (45–60 г/м²)

Висихання, затвердіння, час очікування для повторної обробки	Стійкість до дощу через 2 години. Можна ходити через 6 годин. Повне висихання через 7 днів.
---	---

Інструменти для очищення	Під час кожної перерви в роботі очищуйте інструменти та обладнання засобом StoDivers EV 100.
---------------------------------	--

Інформація, рекомендації, конкретна інформація, інше	Загальна інформація про нанесення – на сайті www.sto.pl (продукція)
---	---

Поставка

Номер артикулу	Позначення	Контейнер
00075/001	StoPur VR 100 Combi	1 kg Kombi

Зберігання

Умови зберігання	Захищати від вологи, морозу та прямих сонячних променів.
-------------------------	--

Термін зберігання	В оригінальній упаковці для... (див. упаковку).
--------------------------	---

Маркування

Товарна група	Фінішне покриття
----------------------	------------------

Безпека	Відповідно до чинної директиви ЄС, цей продукт підлягає вимогам щодо маркування.
----------------	--

Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями щодо поводження з продуктом, його зберігання та утилізації.

Технічна інструкція

StoPur VR 100

Спеціальна інформація

Надана інформація або дані стосуються стандартних застосувань та базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність та застосування продукту.

Застосування, прямо не зазначені в цьому Технічному посібнику, дозволяється лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на свій страх і ризик. Це особливо стосується поєднань з іншими продуктами.

З публікацією нових Технічних інструкцій усі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Поточне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine
Центральний офіс
Львівська
область, м. Жовква,
вул. Лісна, 2В
sto-ukraine.com