


Технічна інструкція

StoCryl GL

Ґрунтувка для фарб по бетону



Характеристика

Застосування

- для ділянок, що піддаються впливу погодних умов
- для цементних основ, наприклад, бетон або стяжка

Властивості

- дуже добра адгезія до основи
- хороша проникаюча здатність
- легке нанесення

Вигляд

- прозорий

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /одиниця	Інформація
Щільність	EN ISO 2811-2	0,8 г/см³	
Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах, фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від зазначених, що, однак, не впливає на придатність продукту.			

Основа

Вимоги

Вимоги до основи:

основа повинна бути міцною та не містити антиадгезивних та сторонніх речовин. Бетонні шари та шламові покриття меншої міцності повинні бути видалені.

Основа має суха, як визначено в Директиві щодо ремонту бетону 2001-10, але залежно від класу бетону. Вміст води може бути макс. 4 відсотки СМ для бетону до класу С30/37 та макс. 3 відсотки СМ для бетону марки С35/45, виміряні за допомогою приладу СМ.

Температура основи вище +8°C та на 3°C вище точки роси. Середня міцність на розрив 1,5 МПаН/мм². Міцність на розрив – найнижче значення 1,0 МПаН/мм².

Підготовка

Основу слід підготувати за допомогою відповідного механічного методу, наприклад, дробоструминна обробка, фрезерування з подальшим дробоструминним або абразивоструминним очищенням.

Технічна інструкція

StoCryl GL

Нанесення		
Температура нанесення	Мінімальна температура обробки: +5°C Максимальна температура обробки: +30°C	
Підготовка матеріалу	Готова до нанесення	
Розхід	Тип застосування	Середній розхід
	як ґрунтівка, при типовому бетоні	0,2 л/м ²
Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від способу обробки, основи та консистенції. Наведені значення споживання слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання слід визначити для конкретного об'єкта.		
Структура покриття	Зовнішні поверхні: бетон, цементна стяжка Підготовка основи Ґрунтівка StoCryl GL, розведена StoFluid AF wmax. співвідношення 1:1. Нанесення покриття StoCryl BF 700 в 1-2 шари	
Нанесення	Перемішати перед нанесенням. Ґрунтівка готова до використання Зовнішні поверхні: бетон, цементна стяжка Підготовка основи 2. Ґрунтування за допомогою StoCryl GL StoCryl GLStoCrylGL, розведений макс. 1 об'ємна частина StoFluid AF. Розведення та витрата залежать від поглинаючої здатності основи. Ґрунтівка не повинна залишатися глянцевою. Витрата StoCryl GL: приблизно 0,2 кг/м² час очікування перед нанесенням StoCryl BF 700: -при +10°C через 3 дні -при +20°C через 2 дні -при +30°C через 1 день 3. Покриття StoCryl BF 700 наносити нерозведеним у 2 шари. Витрата StoCryl BF 700: приблизно 150-160 мл/м² на шар	

Технічна інструкція

StoCryl GL

Інструменти для чищення Очистіть одразу після використання за допомогою StoFluid AF.

Інформація, рекомендації, конкретна інформація, інше Загальну інформацію щодо обробки можна знайти на сайті www.stocretec.de та в додатку до поточного технічного посібника.

Поставка

Пакування каністра

Номер артикулу	Позначення	Контейнер
01533-001	StoCryl GL	10 Litr Kanister

Зберігання

Умови зберігання Захищати від вологи, морозу та прямих сонячних променів.

Термін зберігання В оригінальній упаковці для... (див. упаковку).

Маркування

Товарна група Ґрунтівка

Безпека Відповідно до чинної директиви ЄС, цей продукт підлягає вимогам щодо маркування.
З першою доставкою ви отримаєте паспорт безпеки небезпечних речовин для країн ЄС.
Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями щодо поводження з продуктом, його зберігання та утилізації.

Спеціальна інформація

Надана інформація або дані стосуються стандартних застосувань та базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність та застосування продукту.

Застосування, прямо не зазначені в цьому Технічному посібнику, дозволяється лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на свій страх і ризик. Це особливо стосується поєднань з іншими продуктами.

Sto Ukraine
80300, Жовква
Лісна 2В
www.sto-ukraine.com
stoexpert.ukraine@gmail.com

З публікацією нових Технічних інструкцій усі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Поточне видання можна знайти в Інтернеті.